



Bayra System Kft.

1195 Budapest, Hofherr A. u. 7.
 Tel./Fax: 00-36 (1)248-0085
 00-36 (1)248-0086
 E-mail: bayrasystem@bayra.hu
<http://www.graymix.hu>

MŰSZAKI ADATLAP

MA 1214

Graymix Prostar és Prostar Plus

A Graymix Prostar, illetve a Graymix Prostar Plus alapozók kül- és beltéri műanyag diszperziós kötőanyagú, antisztatikus hatású, színezhető, készrekevert alapozók, gördülőszemcsés (Prostar Plus) illetve kapart hatású (Prostar) díszítővakolatokhoz

Prostar	krémszerű, fehér folyadék	
Prostar Plus	krémszerű, fehér, szemcsés folyadék	
Kiszerezés:	10 kg/vödör, 42 vödör/raklap	
Sűrűség:	25 °C-on 1,57 g/cm ³	
Ph érték:	8-9	
Tárolás:	eredeti zárt csomagolásban, télen fagymentes helyen, nyáron hűvös, árnyékos helyen a gyártástól számított 1 évig	
Hígítás:	max. 1 liter víz/vödör	
Anyagszükséglet*:	0,15-0,3 kg/m ²	
Felhordási hőmérséklet:	5-20 °C között	
Felhordás:	teddy hengerrel, ecsettel (a felhordás során törekedjünk a lehető leghomogénebb felület kialakítására)	
Teljes száradás:	20 °C-on 24 óra (pára és hőmérséklet függvényében)	
Alapozó	Vakolat	színezett alapozó szükséges
Prostar	Graymix Attract	minden esetben
Prostar	Graymix Rollgray	minden esetben
Prostar	Graymix Coral Lux (1,5; 2mm)	minden esetben
Prostar Plus	Graymix Coral (1,5; 2; 3mm)	minden esetben

*az anyagszükségletet jelentősen módosíthatják olyan tényezők, mint pl. a felület minősége, az anyag kezelése és felhasználási módja, valamint a szakemberek szerszámkezelése

Megjegyzés: További információért lásd a termék csomagolását.

Szabályozás:

- ÉME: A-58/3/2006 Graytherm homlokzati hőszigetelő rendszerek

Budapest, 2012.01.19.

Bayra System Kft.