



## Premiumfassade 90 - Homlokzatfesték

<b>Diszperziós festék kültéri alkalmazásra</b>	<b>Festéssel</b>	<b>Hengerrel</b>	<b>Airless-szórással fúvóka 0,026 - 0,031 coll = 0,66 - 0,79 mm anyagnyomás 160 - 180 bar Szórási szög 40 - 80°</b>
<b>Súrolásálló a DIN 53778 szerint Időjárásálló</b>			

<b>Színárnyalat:</b>	Fehér.
<b>Fényességi fok:</b>	Matt.
<b>Kötőanyagfajta:</b>	Műanyag-diszperziós.
<b>Pigmentbázis:</b>	Titándioxid és jól töltő specális-extender.
<b>Sűrűség:</b>	Kb. 1,6 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Alkalmazás:</b>	Töltőképes műanyag-diszperziós festék időjárásálló homlokzati, valamint súrolásálló matt belső-fali bevonatként.
<b>Tulajdonságok:</b>	Időjárásálló, fényálló, igen erősen töltőképes, de mégis rugalmas és nem hajlamos az öregedésre. Nem ridegül el, nem repedezik, nem táskásodik, kiváló a tapadási szilárdsága. Magas diffúziós-ellenállóképessége miatt leginkább az az új épületek felületképzésére alkalmazható. Matt fényességű, felülete súrolásálló.
<b>Alapfelület:</b>	A <b>Premiumfassade 90</b> minden hordképes ásványi alapfelületre felhordható. A kritikus alapfelületeket, mint pl. a nem jól tapadó, régi festékrétegeket el kell távolítani. A meglévő repedéseket szakszerűen javítani és szigetelni, a vakolatjavításokat fluatózni kell. Az erősen nedvszívó vakolatokat <b>düfa Tiefgrund LF-</b> oldószermentes mélyalapozóval kell alapozni.
<b>Felhordás:</b>	Az 1. alapozó réteget max. 10% -os vizes hígítással kell felhordani. A 2. zárbevonatot lehetőleg hígítás nélkül kell felvinni. A festési munkálatoknál az anyag egyenletes felhordására és eloszlatására ügyelni kell.
<b>Színezés:</b>	<b>düfa Vollton- und Abtönfarben-</b> színes – és színezőfestékekkel.
<b>A szerszámok tisztítása:</b>	Használat után azonnal, vízzel.
<b>Tárolás:</b>	A <b>Premiumfassade 90</b> -et hűvös és fagymentes helyen kell tárolni. A megkezdett edényeket jól vissza kell zárni.
<b>Kiszerezés:</b>	2,5l , 5l, 7l és 10l
<b>Kiadósság:</b>	Kb. 6 m <sup>2</sup> /l , az alapfelület adottságai szerint. A tökéletes kalkulációt az objektumon végzett próbafestés szolgáltatja.
<b>Száradási idők:</b>	A <b>Premiumfassade 90</b> meleg, száraz idő esetén aznap átfesthető. Hűvösebb, nedvesebb idő esetén értelemszerűen hosszabb száradási időre van szükség.
<b>Felhordási hőmérséklet:</b>	Az alapfelületnek és környezetének a felhordási és száradási idő alatt min. + 5°C-nak kell lennie.
<b>Hulladékkezelés:</b>	Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni. Az anyagmaradványokat az EAK hulladékkód nr. 080103 (vizesbázisú festékek és lakkok hulladékai) vagy az EAK hulladékkód nr. 080105 (kikeményedett festékek és lakkok) szerint kell kezelni.