



„Düfa“ Trendfassade 80 Homlokzatfesték

Diszperziós festék kültéri alkalmazásra	Festéssel	Hengerrel	Airless-szórással fúvóka 0,026 - 0,031 coll = 0,66 - 0,79 mm anyagnyomás 160 - 180 bar Szórási szög 40 - 80°
Súrolásálló a DIN 53778 szerint Időjárásálló			

Színárnyalat:	Fehér.
Fényességi fok:	Matt.
Kötőanyagfajta:	Műanyag-diszperziós.
Pigmentbázis:	Titándioxid és jól töltő specális-extender.
Sűrűség:	Kb. 1,6 g/cm ³ .
Alkalmazás:	Töltőképes műanyag-diszperziós festék időjárásálló homlokzati, valamint súrolásálló matt belső-fali bevonatként.
Tulajdonságok:	Időjárásálló, fényálló, igen erősen töltőképes, de mégis rugalmas és nem hajlamos az öregedésre. Nem ridegül el, nem repedezik, nem táskásodik, kiváló a tapadási szilárdsága. Magas diffúziós-ellenállóképessége miatt leginkább az az új épületek felületképzésére alkalmazható. Matt fényességű, felülete súrolásálló.
Alapfelület:	A „Düfa“ Trendfassade 80 Homlokzatfesték minden hordképes ásványi alapfelületre felhordható. A kritikus alapfelületeket, mint pl. a nem jól tapadó, régi festékrétegeket el kell távolítani. A meglévő repedéseket szakszerűen javítani és szigetelni, a vakolatjavításokat fluátozni kell. Az erősen nedvszívó vakolatokat düfa Tiefgrund LF- oldószermentes mélyalapozóval kell alapozni.
Felhordás:	Az 1. alapozó réteget max. 10% -os vizes hígítással kell felhordani. A 2. záróbevonatot lehetőleg hígítás nélkül kell felvinni. A festési munkálatoknál az anyag egyenletes felhordására és eloszlatására ügyelni kell.
Színezés:	düfa Vollton- und Abtönfarben- színes – és színezőfestékekkel.
A szerszámok tisztítása:	Használat után azonnal, vízzel.
Tárolás:	A „Düfa“ Trendfassade 80 Homlokzatfesték -et hűvös és fagymentes helyen kell tárolni. A megkezdett edényeket jól vissza kell zárni.
Kiszerezés:	2,5l , 5l, 7l és 10l
Kiadósság:	Kb. 6 m ² /l , az alapfelület adottságai szerint. A tökéletes kalkulációt az objektumon végzett próbafestés szolgáltatja.
Száradási idők:	A „Düfa“ Trendfassade 80 Homlokzatfesték meleg, száraz idő esetén aznap átfesthető. Hűvösebb, nedvesebb idő esetén értelemszerűen hosszabb száradási időre van szükség.
Felhordási hőmérséklet:	Az alapfelületnek és környezetének a felhordási és száradási idő alatt min. + 5°C-nak kell lennie.
Hulladékkezelés:	Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni. Az anyagmaradványokat az EAK hulladékkód nr. 080103 (vízesbázisú festékek és lakkok hulladékai) vagy az EAK hulladékkód nr. 080105 (kikeményedett festékek és lakkok) szerint kell kezelni.